

Verarbeitungsbedingungen:

Der Beschichtungsuntergrund sollte sauber, völlig trocken und staub- und fettfrei sein. Temperatur zwischen 10 und 40°C, relative Luftfeuchte unter 75%.

Zwei frisch aufgetragene Elastomerschichten haften sehr gut aneinander und bilden eine einzige Schicht. Bei Applikation auf eine bereits ausgehärtete Schicht sollte jedoch ein Primer zur besseren Haftung aufgetragen werden.

Die Haftung von HERTEC F-75 auf unterschiedlichen Untergründen ist hervorragend, wobei die richtige Untergrundvorbehandlung und entsprechende Primer gewählt werden müssen.

Arbeitsablauf:

- Auftragen einer sehr dünnen ersten Schicht
- Sobald die erste Schicht trocken ist, auftragen der zweiten Schicht (ebenfalls dünn), im Kreuzgang

Die erste Schicht dient zur Ermittlung von ev. vorhandener Feuchtigkeit im Untergrund (Blasenbildung).

HERTEC F-75 kann durch zufügen eines entsprechenden anorganischen Pigmentes vor Ort in Komponente A in verschiedenen Farben eingefärbt werden. Wir empfehlen 4 % nach Gewicht.

Komponente A neigt dazu, sich im Laufe der Zeit zu setzen. Daher ist sorgfältiges Rühren (vollkommene Homogenisierung) unerlässlich, speziell bei Beifügung von Pigment.

Maschinenempfehlung:

GAMA High-Pressure Units
www.gama-austria.at

HERTEC F-75; Stand: 12/2010. Unsere Informationen und Hinweise in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch als unverbindlich, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Diese Informationen befreien den Käufer nicht von seiner eigenen Prüfung unserer Hinweise und Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen außerhalb unseres Einflusses und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verwenders. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB).

Hercules GmbH
Zehenthofstr. 25
A - 9500 Villach
Tel.: +43 (0)4242 - 21212
Fax.: +43 (0)4242 - 21280
hercules.gmbh@aon.at
www.hercules.at