

<b>TECHNICKÝ LIST</b>	AUTOR	Technické služby Tecnopol	<b>STRANA 1/1</b>
	REFERENCE	složka A: 225309-1 složka B: 279005-1	
	VERZE	v.3	
<b>PRIMER-PU 1050</b> dvousložkový polyuretanový základní nátěr	DATUM REVIZE	24/01/2013	
<b>POZNÁMKY</b>	Zde uváděné informace se opírají o naše současné znalosti a o předpisy ES a rovněž o národní předpisy. Tento produkt se nesmí používat pro jiné účely, než jak to je stanovené. Je vždy na zodpovědnosti uživatele, aby přijal nezbytná opatření pro dodržení souladu s požadavky aktuálních právních předpisů. Zde uváděné informace se nemohou brát jako záruka vlastností produktu.		

## POPIS

Produkt **PRIMER-PU 1050** je dvousložkový polyuretanový základní nátěr (primer) s nízkou viskozitou. Tento produkt je speciálně určený pro zvýšení přilnavosti u systémů Tecnopol (systémy polyurea a systémy polyuretan) na porézních a na neporézních podkladech, jako je beton, vrstvy z PVC, asfaltové vrstvy, a tak dále.

## VÝHODY

- Díky podílu tuhých látek 100% se z produktu neuvolňují žádné emise (nulový obsah těkavých organických látek VOC).
- Produkt poskytuje vynikající přilnavost na většinu povrchů.
- Produkt je bez přítomnosti rozpouštědel, a může se používat i v málo odvětrávaných prostorech.
- Vytvrzuje se i při nižších teplotách.
- Odpuzuje vodu.
- Může se aplikovat i na vlhké podklady.
- Může se plnit tuhými látkami pro vyplnění nerovností.
- Produkt není vznětlivý (nulový obsah těkavých organických látek VOC).
- Poskytuje vynikající přilnavost na porézních podkladech.
- Díky nízké viskozitě produktu se dosahuje nízká spotřeba, a to přispívá ke spokojenosti našich zákazníků.

## APLIKACE

- Podklad musí být hladký, čistý a suchý, a pokud možno pevný.
- Produkt se může nanášet válečkem, štětcem, nebo bezvzduchovou (airless) stříkací pistolí.
- Spotřeba je přibližně 0,200 kg/m<sup>2</sup>.
- Doba schnutí je přibližně 1 až 3 hodiny.
- Doba zpracovatelnosti je 45 až 60 minut.
- Doba pro přetírání je 24 nebo až 48 hodin.

## PODKLADY

Beton, asfaltové vrstvy, dřevo, a tak dále.

## DODACÍ JEDNOTKY

Dodává se v obalech po 5 kg a 25 kg z každé složky.

## BARVY

Bezbarvý produkt.

## DOBA SKLADOVATELNOSTI V OBALU

Produkt je stabilní po dobu 6 měsíců, pokud se skladuje v uzavřených obalech, při teplotách v rozmezí od 5°C do 25°C, v suchu. Když se obal otevře, tak se musí produkt neprodleně použít.

## ČIŠTĚNÍ

Čištění materiálů se uskutečňuje s použitím rozpouštědla DESMOPOL SOLVENT.

## PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Podívejte se do našich materiálůvých bezpečnostních listů.

